



Мастерская «Александр Свитки»

Состаренная бумага

Плотность: □ 90, □ 180, □ 250гр/м².

Краски на пергаменте - особенности.

Будьте аккуратны с масляными и акварельными красками, гуашами и тушью - возможна деформация листа от чрезмерной влаги. Рекомендуемая плотность 250гр/м².

Чем писать на состаренной бумаге?

Если Ваш свиток или письмо, сделаны из бумаги плотностью 180/250гр/м², то на ней можно писать любыми авторучками, в т.ч. капиллярными, маркерами и чернильным пером.

Важно для состаренной бумаги плотностью 90гр/м².

На продукции мастерской, сделанной из бумаги плотностью 90гр/м², можно использовать шариковые авторучки, карандаши.

Капиллярные ручки, маркеры, чернильное перо и подобные инструменты могут пропитать бумагу с оборотной стороны.

Печать на пишущих машинках.

Для пишущих (печатных) машинок мы рекомендуем использовать «базовый» пергамент плотностью 90гр/м².

Печать на принтере!

Мы не рекомендуем печатать на состаренной бумаге при помощи лазерных и струйных принтеров. Для этой цели надо использовать «базовые» пергаменты.

Мы печатаем текст до состаривания бумаги. Так как на состаренной бумаге может присутствовать сухой остаток природных минералов, что не безопасно для техники.